

ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού για πισίνες

03.2025 V.04

Υψηλής ποιότητας προστατευτικό χρώμα διαλύτου ενός συστατικού, ιδανικό για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμο νερού. Παρέχει άριστη αντίσταση στα χημικά και στο νερό. Χρησιμοποιείται επίσης για επιφάνειες που απαιτούν ιδιαίτερες αντοχές στην υγρασία, στα ασθενή οξέα καθώς και σε άλλα χημικά διαλύματα (εκτός των ισχυρών οξέων). Συνιστάται για τσιμεντένιες επιφάνειες όπως πισίνες, σιντριβάνια και διάφορες δεξαμενές μη πόσιμου νερού, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.



Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση



Απόδοση:
4-6m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
Επιφανειακά από
1/2 έως 1 ώρα



Αραίωση:
Διαλυτικό Ε' σε
ποσοστό έως
15% κατ' όγκο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Χρώμα πισίνας ενός συστατικού
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία.
- Υψηλή αντοχή στα χημικά.
- Υψηλή ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, σιέλ και σε βάση C για την επίτευξη χιλιάδων αποχρώσεων βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0,75lt

3,5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	500 gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,50 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	100-110 K.U. 25°C (ASTM D562)
Απόδοση	4-6m ² /ltr ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραιώση	Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε' σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από ½ έως 1 ώρα, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 16 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, ,
Υποκατηγορία Θ,
Ειδικά επιχρίσματα
ενός συστατικού.
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
500gr/ltr, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- Παλαιές/Νέες επιφάνειες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Το χρώμα πισίνας εφαρμόζεται σε τσιμεντένιες επιφάνειες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η απόλυτη καταλληλότητα της προς βαφής επιφάνειας, πρέπει απαραίτητως να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 1. Το τσιμέντο της πισίνας πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει τουλάχιστον για 27 ημέρες σε συνθήκες θερμοκρασίας 25°C και μέγιστης υγρασίας 70%. 2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία για στοκαρίσματα πρέπει επίσης το τσιμέντο να αφεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 7 ημέρες. 3. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (π.χ. βροχή), οι οποίες προκαλούν την υγρασία του τσιμέντου, πρέπει η πισίνα να αφεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, προτού εφαρμοστεί σε αυτήν το χρώμα πισίνας. 4. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να καθαρίζεται καλά από σκόνες, άλατα κλπ, και σε περίπτωση επαναβαφής της πισίνας να απομακρύνονται παλαιά σαθρά χρώματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του χρώματος.

Καλά προετοιμασμένες νέες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Διαλύτης
Προετοιμασία	Είναι απαραίτητο τεστ υγρασίας.	
Αστάρωμα	Μια επίστρωση με χρώμα πισίνας.	12 - 15% Διαλυτικό Ε'.
Φινίρισμα	Δύο επιστρώσεις με χρώμα πισίνας.	0 - 10% Διαλυτικό Ε'.

Καλά προετοιμασμένες παλιές επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Διαλύτης
Προετοιμασία	Είναι απαραίτητο τεστ υγρασίας.	
Φινίρισμα	Δύο επιστρώσεις με χρώμα πισίνας.	0 - 10% Διαλύτης Ε'.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.