

# PERGOLA NATURE

Ημιδιαφανές χρώμα εμποτισμού ξύλου



05.2025 V.03

Υδατοδιάλυτο, ακρυλικό, ημιδιαφανές υπόστρωμα και τελείωμα, ιδανικό για τη βαφή ξύλινων επιφανειών. Έχει την ιδιότητα να βάφει το ξύλο και ταυτόχρονα να αφήνει διαφάνεια στα νερά του. Είναι σχεδόν άοσμο, με υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Αναπτύσσει πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλινες επιφάνειες ενώ συγχρόνως επιτρέπει σε αυτές να αναπνέουν.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
10-12m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από 1 έως 3 ώρες



**Αραίωση:**  
Με νερό σε ποσοστό 5-10% κ.ο.



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ακρυλικό, ημιδιαφανές χρώμα εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Υψηλή απόδοση.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, βάση C και χρωματίζεται σε πλήθος αποχρώσεων βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

## Συσκευασία:

0.75lt  
2.5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	100gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Πυκνότητα</b>	1,20 - 1,30gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811)
<b>Ιξώδες</b>	75 - 105K.U., 25°C (ASTM D562)
<b>pH</b>	7,8-8,8.
<b>Απόδοση</b>	10 - 12m <sup>2</sup> /ltr, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
<b>Αραιώση</b>	Μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό 5-10% κ.ο.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	1-3 ώρες.(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών.(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία ε,  
Εσωτερικής -  
εξωτερικής χρήσης  
βερνίκια, Οριακή  
τιμή Π.Ο.Ε. =  
130gr/ltr, Μέγιστη  
τιμή Π.Ο.Ε. =  
100gr/ltr (έτοιμου  
προς χρήση  
προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.  
**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Εξωτερική Επιφάνεια

### Προετοιμασία Εφαρμογής

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή και καθαρή από σκόνες, λάδια κτλ., καθώς επίσης και από τυχόν μούχλα που μπορεί να την έχει προσβάλλει. Στη συνέχεια τρίβεται καλά με σιλερόχαρτο έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο εμποτισμός του προϊόντος. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Για την προστασία του ξύλου από μούχλα, μύκητες και έντομα απαιτείται η χρήση ενός συντηρητικού ως υπόστρωμα.

### Οδηγίες εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραιώση. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή κάποια αραιώση, το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 5-10% κατ' όγκο.

#### Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο, ώστε να επιτευχθεί πλήρης πρόσφυση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις πάνω σε καθαρά, άβαστα ξύλα ακολουθώντας τη φορά των «νερών» του ξύλου.

#### Παλιές επιφάνειες

Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε ήδη βαμμένες επιφάνειες διότι δεν θα είναι ορατά τα νερά του ξύλου εκτός εάν χρησιμοποιηθεί σε ήδη βαμμένες με Pergola επιφάνειες.

Σε περίπτωση χρήσης σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, απαιτείται να προηγηθεί αποχαρτάρισμα της βαμμένης επιφάνειας. Στην συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται για τις νέες επιφάνειες.