

EXPERT PRIMER

Ακρυλικό υδατοδιάλυτο αστάρι

03.2025 V.03

Υδατοδιαλυτό αστάρι πολλαπλών χρήσεων με βάση ακρυλικές ρητίνες, ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διακρίνεται για την υψηλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα του σε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως γαλβανισμένο σίδηρο, αλουμίνιο, γυαλί, πλακάκια κ.ά., καθώς και σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σοβάς, παρετίνα, μπετόν, γύψο κ.ά. Η εξαιρετική σύνθεσή του επιτρέπει την απομόνωση και κάλυψη ανθυγρών λεκέδων, όπως καπνός, νικοτίνη, μούχλα, καφές, μαρκαδόροι, προλαμβάνοντας την επανεμφάνισή τους. Παράλληλα, αποτρέπει τη μετανάστευση αλάτων στην τελική επιφάνεια του χρώματος. Το προϊόν παρουσιάζει υψηλή εργασιμότητα και άρτιο άπλωμα επί των επιφανειών.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
12-15 m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες



Αραίωση:
με νερό σε ποσοστό έως 15-20% κατ' όγκον



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο



Βαφή:
Με πιστόλι

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ενισχύει την αντοχή του τελικού χρώματος
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0.75lt
3lt
10lt



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	29 gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,40 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	105-115 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562).
pH	8-9
Απόδοση	12-15m ² /lf για μία επίστρωση, 6-8m ² /lf για δύο επιστρώσεις.
Αραιώση	Αραιώνεται με νερό έως 15% για εφαρμογή σε μη απορροφητικές επιφάνειες και έως 20% για εφαρμογή σε απορροφητικές επιφάνειες.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό ή πιστόλι.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 16 ωρών για υδατοδιαλυτά χρώματα και 48 ωρών για χρώματα διαλύτου, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗIII, Expert
Primer/
Υποκατηγορία: ζ -
Αστάρια. Οριακή
Τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lf,
Αραιώση: Έως 20%
κατ' όγκον με νερό.
Μέγιστη Τιμή
Π.Ο.Ε.= 29g/lf
(αραιωμένο - έτοιμο
προς χρήση).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Τοιχοποιία

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Όπου απαιτείται, πριν την εφαρμογή του προϊόντος γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας με Ακρυλικό Στοκό ή Stucco Grid της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους.

STUCCO GRID ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΡΙ

Εφαρμόζεται Expert Primer σε 1 ή 2 επιστρώσεις αναλόγως της επιφάνειας ακολουθώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος σχετικά με την αραιώση, το χρόνο στεγνώματος και το χρόνο επαναβαφής.

EXPERT PRIMER

1 ή 2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ *σε αρκετά ρυπασμένες επιφάνειες.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με τα προϊόντα των κατηγοριών Πλαστικό ή Ακρυλικό της Berling σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε 1 ή 2 επιστρώσεις με διαφορά 8 ωρών.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

16 ώρες για υδατοδιαλυτά χρώματα και
48 ώρες για χρώματα διαλύτου