

GEL AD AQUA

Βερνίκι εμποτισμού



03.2026 V.06

Υψηλής ποιότητας διάφανο ή έγχρωμο θιξοτροπικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα, υπό μορφή ζελέ. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν τρέχει, αλλά ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου, με αποτέλεσμα την καλή διείσδυση και επίστρωση σε αυτό. Για την προστασία του ξύλου από το σαράκι, τους μύκητες και τη μούχλα απαιτείται η χρήση ενός συντηρητικού ως υπόστρωμα. Περιέχει απορροφητές υπεριωδών ακτινών και κεριά για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία. Περιέχει ειδικά πρόσθετα τα οποία του δίνουν υδροαπωθητικές ιδιότητες έτσι ώστε να προστατεύει σε βάθος το ξύλο από την υγρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και να αποτρέπει το ξεφλούδισμα. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και δίνει μια ελαφρώς σατινέ επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινα σπίτια, ξύλινους σκελετούς οροφής, δοκάρια, παραθυρόφυλλα, σκάλες, επενδύσεις τοίχων, έπιπλα, κλπ.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
10-12m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες



Αραιωση:
Δεν απαιτείται



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος


- Μορφή ζελέ.
- Σατινέ τελείωμα.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Προστασία από την υγρασία.
- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου και αποτρέπει το ξεφλούδισμα.
- Ευκολία στην εφαρμογή. Δεν τρέχει, ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και εννέα έτοιμες παρακάτω αποχρώσεις του χρωματολογίου της Berling.

Συσκευασία:

0.75lt
2,5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	70 gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,03± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες	Εντόνως θιξοτροπικό.
Απόδοση	10-12m ² /lf, αναλόγως του είδους και της απορροφητικότητας του ξύλου.
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραίωση.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 1-2 ώρες (οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 8 ωρών (οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών - εξωτερικών διακοσμήσεων. Υποκατηγορία ε,

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 130gr/lf, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lf (έτοιμο προς χρήση).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

- **Νέες επιφάνειες**

Προετοιμασία

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από κερι, λάδια κλπ. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη, κομμάτια ξύλου κλπ, τριβοντας με σιλερόχαρτο.

Υπόστρωμα

Για την προστασία του ξύλου από έντομα και μύκητες εφαρμόστε ένα κατάλληλο συντηρητικό ξύλου.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ

Τελική επίστρωση

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με GEL AD AQUA.

GEL AD AQUA
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- **Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες**

Προετοιμασία

Για ήδη βαμμένες επιφάνειες, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε καλά με πανί.

Τελική επίστρωση

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με GEL AD AQUA.

GEL AD AQUA
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ