

3.2025 V.06

Το PEDRA Aqua Stone Varnish είναι υδατοδιάλυτο βερνίκι ενός συστατικού βασισμένο σε ειδικές ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας (self crosslinking resins). Εμφανίζει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αντοχή στη μηχανική καταπόνηση και αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για πέτρινες επιφάνειες, όπως πέτρες Πηλίου, Καρύστου, κεραμίδια κ.α. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
14-18 m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά σε 1 έως 1,5 ώρα.



**Αραιώση:**  
Έτοιμο προς χρήση.



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Προστασία UV (Hals protection)
- Μη κίτριζον
- Υδατοδιάλυτο
- Γυαλιστερό και ματ φινιρίσμα
- Διάφανο
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση της βαμμένης επιφάνειας
- Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες
- Άριστη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- Αντοχή σε ήπια καθαριστικά
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK

### Αποχρώσεις

Δεν χρωματίζεται.

### Συσκευασία:

0,75lt  
3lt



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>ΠΟΕ</b>	100gr/ltr (αραιωμένο - έτοιμο προς χρήση).
<b>Ειδικό Βάρος</b>	1,03±0,01gr/ml (ISO 2811)
<b>Ιξώδες</b>	55 - 65 K.U., 250C.
<b>pH</b>	7,5 - 8,0.
<b>Γυαλιστερό</b>	70 - 80 units στις 60°
<b>Ματ</b>	15 - 20 units στις 60°
<b>Απόδοση</b>	14 - 18m <sup>2</sup> /ltr (Οι τιμές αυτές μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο βαφής).
<b>Αραίωση</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Σε νέες επιφάνειες προκειμένου να απορροφηθεί καλύτερα προτείνεται η πρώτη στρώση να αραιώνεται 5-10% κατ'όγκον με νερό.
<b>Επιφανειακός Χρόνος Στεγνώματος</b>	1 έως 1,5 ώρα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά από τουλάχιστον 3 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία θ,  
ειδικά επιχρίσματα  
ενός συστατικού /  
επίχριση δαπέδων,  
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=  
140gr/ltr, Μέγιστη  
τιμή Π.Ο.Ε.= 100gr/ltr  
(έτοιμου προς  
χρήση προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σπινθήρες και πηγές ανάφλεξης. Μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής



### Εσωτερική/ Εξωτερική επιφάνεια

#### Προετοιμασία επιφανείας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη, έλαια κ.α. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το υλικό σε ήδη βαμμένη επιφάνεια τότε θα πρέπει πρώτα να τριφτεί και να καθαριστεί πριν την εφαρμογή. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι ήπιες με θερμοκρασία από 12 έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Επίσης μετά τη βαφή δεν πρέπει να υπάρχει υψηλή υγρασία ή πιθανότητα βροχής για τουλάχιστον 48 ώρες.

#### Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Σε νέες επιφάνειες και προκειμένου να διευκολυνθεί η απορροφητικότητα του, προτείνεται η πρώτη στρώση να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 5-10% κατ' όγκον. Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο σε 2 ή 3 επιστρώσεις (εάν πρόκειται για νέα επιφάνεια) με χρονική διαφορά τουλάχιστον 3 ωρών μεταξύ τους. Το υλικό αποκτά πλήρως τις τελικές αντοχές του μετά την πάροδο 14 ημερών. Μετά από 2 ημέρες μπορεί να γίνει ήπια και προσεκτική χρήση.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.