

NATURE AQUALUX

Οικολογική Ριπολίνη Νερού



11.2022 V.04

Άριστης Ποιότητας Οικολογική Ριπολίνη νερού, κατάλληλη για τη βαφή εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Έχει εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα και υψηλή λευκότητα. Διατηρεί τη στιλπνότητα της για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση



Απόδοση:
9-11 m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες



Αραίωση:
με νερό σε
ποσοστό 10-12 %
κατ' όγκον



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή απόδοση
- Υψηλή καλυπτική ικανότητα
- Αντοχή στο κιτρίνισμα
- Σχεδόν άοσμη
- Γυαλιστερό ή σατινέ τελείωμα
- Καλή μηχανική αντοχή
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
- Η πρώτη πιστοποιημένη οικολογική ριπολίνη στην Ελλάδα

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και σε δύο βάσεις χρωματισμού (Βάση Α και Βάση C), για την δημιουργία χιλιάδων αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0.75lt
2,5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημία ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	80gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων του έτοιμου προς χρήση προϊόντος)
Στιλπνότητα	Γυαλιστερή: 70-80 μονάδες, 60° (για το λευκό) Σατινέ: 40-50 μονάδες, 60° (για το λευκό)
Απόδοση	9-11 m ² /ltr, για τελειωμένη επιφάνεια και καλυπτικότητα 98%. (ISO 6504/1) 14-16 m ² /ltr, ανά επίστρωση
pH	8-9
Αραιώση	Αραιώση με νερό σε ποσοστό 10-12 % κατ' όγκον
Εφαρμογή	Με πινέλο ή ρολό
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά σε 2-4 ώρες (ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 12 ώρες (ο χρόνος επαναβαφής εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών - εξωτερικών διακοσμήσεων. Υποκατηγορία ε,

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 130gr/ltr, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/ltr (έτοιμο προς χρήση).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομίδα των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημία ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

• Νέες επιφάνειες

Προετοιμασία

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από κερί, λάδια κλπ. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη, κομμάτια ξύλου κλπ, τρίβοντας με σιλερόχαρτο.

Αστάρι

Εφαρμόστε μία επίστρωση Nature Velatura και αποχαρτάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής, στη συνέχεια εφαρμόστε και δεύτερη επίστρωση και αποχαρτάρετε ξανά.

NATURE VELATURA
1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τελική επίστρωση

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με NATURE AQUALUX.

NATURE AQUALUX
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

• Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία

Σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με ριπολίνη διαλύτου ή νερού αφαιρούνται τυχόν ξεφλούδισμένα χρώματα και στοκάρονται τυχόν τρύπες. Για ξύλα βαμμένα με βερνίκι που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση αφαιρέστε εντελώς το παλαιό υπόστρωμα με διαβρωτικό χρωμάτων της Berling.

Αστάρι

Εφαρμόστε μία επίστρωση Nature Velatura και αποχαρτάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής, στη συνέχεια εφαρμόστε και δεύτερη επίστρωση και αποχαρτάρετε ξανά.

NATURE VELATURA
1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τελική επίστρωση

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με NATURE AQUALUX.

NATURE AQUALUX
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.