

# YES ECO-ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα



10.2022 V.04

Καλής ποιότητας οικολογικό, πλαστικό χρώμα κατάλληλο για τη βαφή εσωτερικών επιφανειών. Έχει υψηλή πρόσφυση και λευκότητα, μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή, αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και επιδέχεται καθαρισμό με ήπια καθαριστικά και χαμηλή τριβή. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλων των ειδών τις εσωτερικές επιφάνειες, όπως σχολεία, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, γκαράζ κ.α. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ένα ποιοτικό χρώμα σε μια οικονομική τιμή.



**Αναδεύστε καλά  
πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
10-12 m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος  
Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από  
2 έως 4 ώρες



**Αραίωση:**  
με νερό σε  
ποσοστό από 10 -  
15 % κατ' όγκον



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή απόδοση και λευκότητα
- Καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Ματ φινίρισμα
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών

Ενώσεων

- Πληροί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις  
οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Αρ Μητρώου EL/044/001

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις με το με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

## Συσκευασία:

Λευκό  
0.375lt  
0.75lt  
3lt  
9lt  
Βάσεις  
0.75lt  
3lt  
9lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	10 gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,67 ± 0,03gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811) (για το λευκό).
Ιξώδες	118-130 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562) (για το λευκό).
pH	7,7-8,7
Απόδοση	10 - 12m <sup>2</sup> /ltr, ανά επίστρωση.
Βαθμός σπιλνότητας	<3 μονάδες σε γωνία 60°
Αραιώση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό ως 10-15 % κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 4-6 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία α,  
Εσωτερικής χρήσης  
ματ για τοίχους και  
οροφές. Οριακή  
τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/ltr,  
Μέγιστη τιμή  
Π.Ο.Ε.= 28gr/ltr  
(έτοιμου προς  
χρήση προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομίδα των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημία ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής



### Εσωτερική Τοιχοποιία

- Νέες επιφάνειες

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες συνιστάται αρχικά το σπατουλάρισμα του τοίχου με Stucco Grid της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.

**STUCCO GRID**  
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

#### ΑΣΤΑΡΙ

Ασταρώστε με μικρονιζέ αστάρι νερού Nature Aquafix, Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού ή Αστάρι Ακρυλικού Λευκό (το οποίο μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού της Berling), ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους

**NATURE AQUAFIX**  
**ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ**  
**ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ**

1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

#### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

**YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο.

#### ΑΣΤΑΡΙ

Για επιφάνειες στοκαρισμένες και επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή είναι καλυμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη απαιτείται να ασταρώνονται αρχικά με αστάρι νερού Nature Aquafix. Εάν η επιφάνεια είναι λερωμένη από καπνιά, καυσαέρια ή άλλους οικιακούς ρύπους απαιτείται το αστάρωμά της με αστάρι Nature Aquasil της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

**BERLING NANOPRIMER**  
**AQUASIL NATURE**  
1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

#### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

**YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής



### Επιφάνειες Γυψοσανίδας

#### • Νέες επιφάνειες

##### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εάν απαιτείται, σπατουλάρετε με Stucco Grid της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.

**STUCCO GRID**  
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

##### ΑΣΤΑΡΙ

Εφόσον προηγηθεί εξ ολοκλήρου στοκάρισμα ή σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας ασταρώστε με Nature Aquafix, ή Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού ή Berling Nanoprimer. Εάν δεν απαιτηθεί διαδικασία στοκαρίσματος τότε χρησιμοποιείτε Αστάρι Γυψοσανίδας της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. Σε περίπτωση επιλογής αποχρώσεων μπορεί να χρωματιστεί στην ίδια η παραπλήσια απόχρωση για την μείωση των απαιτούμενων τελικών επιστρώσεων.

**BERLING NANOPRIMER**  
**NATURE AQUAFIX**  
**ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ**  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ**  
1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

##### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

**YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

#### • Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

##### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο.

##### ΑΣΤΑΡΙ

Για επιφάνειες στοκαρισμένες και επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή είναι καλυμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη απαιτείται να ασταρώνονται αρχικά με αστάρι νερού Nature Aquafix. Εάν η επιφάνεια είναι λερωμένη από καπνιά, καυσαέρια ή άλλους οικιακούς ρύπους απαιτείται το αστάρωμα της με αστάρι Nature Aquasil της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

**AQUAFIX NATURE**  
**AQUASIL**  
1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

##### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ.

**YES ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ**  
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.