

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ελαστομερές, μονωτικό χρώμα



07.2023 V.03

Μονωτικό επίχρισμα κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρτσών. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Προσφέρει υψηλή προστασία από την υγρασία και τη βροχή σε συνδυασμό με μια χαμηλή τιμή.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
2-2.5m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες



Αραίωση:
Με νερό σε ποσοστό έως 20% κατ' όγκο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μονωτικό και στεγανωτικό.
- Υψηλή ελαστικότητα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό.

Συσκευασία:

3lt

9lt

18lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.:	20gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό βάρος:	1,35± 0,02gr/cm ³
Ιξώδες	130 - 135 K.U., 25°C (ASTM D562).
pH	8,2 ± 0,3
Απόδοση	2 - 2,5m ² /lit, αναλόγως του τρόπου βαφής
Βαθμός στιλπνότητας:	2,0 - 2,5 units σε γωνία 60°
Αραιώση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 20% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία γ,
Εξωτερικών τοίχων
ορυκτών
υποστρωμάτων,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. =
40gr/lit, Μέγιστη τιμή
Π.Ο.Ε.= 20gr/lit
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εξωτερική Επιφάνεια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, ασφαλτικά άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα, ρωγμές ή αρμοί πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και στη συνέχεια να γεμίζονται με Μονωτικό Ταρατσών. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό σε μεγάλες επιφάνειες, μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10⁰ C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή τουλάχιστον 7-8 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νέες επιφάνειες

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρωθούν με μία επίστρωση με το αστάρι διαλύτη Fixateur της Berling αραιωμένο 100% με White Spirit και στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται σε δυο επιστρώσεις με χρονική διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών η μία επίστρωση από την άλλη. Η πρώτη επίστρωση εφαρμόζεται αραιωμένη με νερό σε ποσοστό έως 20% κατ' όγκο. Μετά την πάροδο 24 ωρών απλώνεται μία δεύτερη επίστρωση, σταυρωτά με την πρώτη, χωρίς αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή τουλάχιστον 7-8 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων επιφανειών, ή μονωμένων με άσφαλτο (πίσσα), πρέπει να απομακρύνονται πρώτα τα μη επικοληθέντα τμήματα και στη συνέχεια εφαρμόζεται μία επίστρωση Fixateur της Berling αραιωμένο 50% με White Spirit. Μετά την πάροδο 6 ωρών εφαρμόζεται το Μονωτικό Ταρατσών ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής για νέες επιφάνειες. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή τουλάχιστον 7-8 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.