

ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ

Ακρυλικός Στόκος για στοκάρισμα ρωγμών και οπών

03.2026 V.04

Υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, υδατοδιάλυτος στόκος, κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικός για το στοκάρισμα όλων των επιφανειών (σοβάς, ξύλο, μπετόν). Απλώνεται εύκολα, χωρίς τρεξίματα και όταν τριφτεί δίνει μια ομαλή, έτοιμη προς βαφή επιφάνεια. Απλώνεται με σπάτουλα σε δύο ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα με την ανωμαλία της επιφάνειας. Τρίβεται εύκολα όταν στεγνώσει.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
2-3 m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 2 έως 3 ώρες



Αραιώση:
Έτοιμο προς χρήση



Εφαρμογή:
Με σπάτουλα

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Έτοιμο προς χρήση
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Ευκολία στο τρίψιμο
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και δεν χρωματίζεται

Συσκευασία:

0,25lt

0,5lt

3lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	5 gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,6-1,7 gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	Παστώδης υφή
pH	7,7-8,7
Απόδοση	Θεωρητική απόδοση: 2-3m ² /ltr, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής και της ανομοιομορφίας της επιφάνειας.
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση- Δεν αραιώνεται.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλα.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά σε 2-3 ώρες. Σε βάθος τουλάχιστον 4- 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Τρίψιμο	Το προϊόν τρίβεται εφόσον έχει στεγνώσει πολύ καλά. Μετά από τουλάχιστον 4 – 6 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.
Επαναβαφή	Επαναβάφεται μετά την πάροδο 24 ωρών (οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία ζ,
Ασάκια, Οριακή
τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/ltr,
Μέγιστη τιμή
Π.Ο.Ε.= 10gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομική των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Τοιχοποιία

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι προς επισκευή επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Το προϊόν εφαρμόζεται με την χρήση σπάτουλας. Ο αριθμός των απαιτούμενων στρώσεων εξαρτάται από την ανωμαλία της επιφάνειας. Μετά από κάθε στρώση το προϊόν τρίβεται με γυαλόχαρτο. Πριν το τρίψιμο βεβαιωθείτε ότι η επίστρωση έχει στεγνώσει καλά. Επαναβάφεται με κατάλληλο αστάρι μετά την πάροδο 24 τουλάχιστον ωρών.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ