

# MAGNETIC PAINT

Χρώμα Νερού για Δημιουργία Μαγνητικής Επιφάνειας



05.2025 V.03

Υδατοδιάλυτο χρώμα ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για την δημιουργία επιφανειών στις οποίες αναπτύσσουν πρόσφυση μαγνητικά αντικείμενα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, MDF, κόντρα πλακέ, τσιμέντο, μπετόν, γυψοσανίδα, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
8-11 m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες



**Αραίωση:**  
Με νερό σε ποσοστό 15 έως 20 % κατ' όγκο



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε μαύρο. Η μαγνητική επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί σε οποιαδήποτε απόχρωση της αρεσκείας σας διατηρώντας τη μαγνητική της ιδιότητα. Βλέπε οδηγίες επαναβαφής.

## Υσκευασία:

0.375lt

0.75lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	10 gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμοι προς χρήση προϊόντος).
<b>Ιξώδες</b>	Θιξοτροπικό.
<b>Απόδοση</b>	8 – 11 m <sup>2</sup> /lit, ανά επίστρωση, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
<b>Αραιώση</b>	Με νερό σε ποσοστό 15 έως 20 % κατ' όγκο. Αναδεύστε το δοχείο καλά πριν και μετά την αραιώση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής του σε τακτά χρονικά διαστήματα
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά σε 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά την πάροδο 4 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία Ιβ,  
επιχρίσματα  
διακοσμητικών εφέ,  
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. =  
200gr/lit, Μέγιστη  
τιμή Π.Ο.Ε. = 10gr/lit  
(έτοιμο προς  
χρήση).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

### Εσωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

#### Οδηγίες εφαρμογής

Εφαρμόζεται με ρολό η πινέλο. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν και μετά την αραιώση αλλά και κατά την διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο νερό από ότι προτείνεται για την αραιώση του γιατί μειώνεται το μαγνητικό εφέ. Προσπαθήστε να το απλώσετε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα με το εργαλείο βαφής έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πρόσφυσης των μαγνητικών αντικειμένων.

Η πλήρης σκλήρυνση και οι ιδιότητες του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών. Αν είναι επιθυμητό, η επιφάνεια με το Magnetic Paint μπορεί να επαναβαφεί με κοινά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα μετά την πάροδο 24 ωρών. Πολλές επιστρώσεις ή επιστρώσεις με μεγάλο πάχος του τελικού χρώματος μπορεί να μειώσουν το μαγνητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση επαναβαφής με άλλο χρώμα και προκειμένου να διατηρηθούν οι μαγνητικές ιδιότητες του προϊόντος συνίσταται να γίνουν 3 ή και περισσότερες επιστρώσεις από το Magnetic Paint και 2 επιστρώσεις από το τελικό χρώμα

#### Προετοιμασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρές ύλες, λίπη, μούχλα κλπ. Για επιφάνειες ήδη βαμμένες με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου απαιτείται τρίψιμο και καθάρισμα πρώτα με μηχανικά μέσα. (γυαλόχαρτο, τριβείο κλπ.)

#### Αστάρι

Αν υπάρχει κιμωλίαση ή σαθρότητα σε επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα σταθεροποιήστε την επιφάνεια με αστάρι σταθεροποίησης Nature Aquafix. Σε περίπτωση βερνικοχρωμάτων μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε δεν απαιτείται αστάρωμα.

#### NATURE AQUAFIX

1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

#### Τελική Επίστρωση

Για ομοιόμορφο και λειτουργικό αποτέλεσμα εφαρμόστε 3 επιστρώσεις με MAGNETIC PAINT.

#### MAGNETIC PAINT

3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ