

BAROQUE

Χρώμα κιμωλίας για επίτευξη διακοσμητικών τεχνοτροπιών

03.2026 V.04

Το BAROQUE είναι ένα υδατοδιάλυτο χρώμα κιμωλίας ιδανικό για την επίτευξη διακοσμητικών σχεδίων και τεχνοτροπιών. Είναι εύκολο στην χρήση και μπορεί να διακοσμήσει πλήθος επιφανειών όπως ξύλινες, μεταλλικές, πλαστικές, επιφάνειες από τούβλο και τσιμέντο και ήδη βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Κυριότερες τεχνοτροπίες που μπορούν να επιτευχθούν είναι μεταξύ άλλων η αίσθηση παλαιωμένου - vintage, shabby chic, decoupage



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
10-12m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από ½ έως 1 ώρα



Αραίωση:
Με νερό σε ποσοστό 5 έως 20 % κατ' όγκο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολο στην χρήση.
- Επίτευξη πολλών διακοσμητικών σχεδίων.
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους επιφανειών.
- Διατίθεται σε 12 έτοιμες και ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις.
- Μεγάλη καλυπτικότητα.
- Ματ φινίρισμα με βελούδινη υφή και υψηλή περιεκτικότητα κιμωλίας.
- Χαμηλή περιεκτικότητα οργανικών πτητικών ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις.

Συσκευασία:

0.5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	20 gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ιξώδες	120 – 125 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562).
Απόδοση	10 – 12 m ² /lf ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής
Αραιώση	Το ποσοστό αραιώσης καθορίζεται από το επιθυμητό διακοσμητικό αποτέλεσμα και από τον τρόπο εφαρμογής. Προτείνεται αραιώση με νερό σε ποσοστό 5 - 10% κατ' όγκο για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο. Για εφαρμογή με πιστόλι η προτεινόμενη αραιώση είναι 15 – 20 % κατ' όγκο.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από ½ έως 1 ώρα αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Τελική σκλήρυνση	Το προϊόν αποκτά τις τελικές του ιδιότητες σε 7 ημέρες από την τελική επίστρωση και σε ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 24 ώρες μετά από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης χρώματος μπορεί να γίνει επικάλυψη με το προστατευτικό βερνίκι Baroque varnish
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 6 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία: Ιβ –
Επιχρίσματα
διακοσμητικού
αποτελέσματος.
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε =
200gr/lf, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε. = 20gr/lf
(αραιωμένο έτοιμο
προς χρήση).
Αραιώση: ως 20%
κ.ο με νερό.



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

Οδηγίες εφαρμογής

Εφαρμόζεται με ρολό , πινέλο, ή πιστόλι σε 1 ή 2 στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα .Για επίτευξη διχρωμίας μπορούν να εφαρμοστούν 2 στρώσεις διαφορετικών αποχρώσεων κάθε φορά .Μετά από την τελευταία στρώση γίνεται τρίψιμο με γυαλόχαρτο στα επιθυμητά σημεία και σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρχίσει να διαφαίνεται το υπόστρωμα (που μπορεί να είναι είτε η προηγούμενη στρώση χρώματος κιμωλίας ή το αρχικό μας υπόστρωμα) και να δημιουργηθεί το επιθυμητό διακοσμητικό αποτέλεσμα . Μην εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας πρέπει να είναι ήπιες κατά την εφαρμογή αλλά και κατά την διάρκεια σκλήρυνσης του υλικού. Μετά από την εφαρμογή και αφού στεγνώσει πλήρως το χρώμα κιμωλίας εφαρμόστε το προστατευτικό βερνίκι BAROQUE VARNISH.

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από λίπη , έλαια , ξένες και σαθρές ύλες. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε πλήθος επιφανειών όπως ξύλινες , τσιμεντένιες , ήδη βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες .Σε όλους τους τύπους αυτών των επιφανειών , αλλά και σε άλλες όπως μεταλλικές , γαλβανιζέ , γυάλινες , πλαστικές PVC μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αστάρι ALL PURPOSE PRIMER ή το EXPERT PRIMER της BERLING για να επιτευχθεί ακόμα καλύτερη πρόσφυση και ειδικά στις πιο λείες και πιο δύσκολες . Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα και εφόσον δεν έχουν υποστεί κιμωλίαση και δεν παρουσιάζουν σαθρότητα το χρώμα κιμωλίας μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας. Αν υπάρχει κιμωλίαση ή σαθρότητα τότε πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το αστάρι AQUAFIX. Σε επιφάνειες βαμμένες με βερνίκι ή με αλκυδικά χρώματα καλό είναι να προηγηθεί τρίψιμο με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή του χρώματος κιμωλίας.