

WRITE OFF

Βερνίκι Νερού για Δημιουργία Επιφανειών Γραφής
Μαρκαδόρου.

05.2025 V.03

Εξαιρετικής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης υδατοδιάλυτο βερνίκι 2 συστατικών. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και αναπτύσσει ισχυρή χημική αντοχή. Κατάλληλο για χρήση σε τοίχους, σοβά, εμφανές μπετό αλλά και ξύλινες επιφάνειες. Σκοπός Χρήσης η δημιουργία επιφανειών κατάλληλων για τη γραφή με board markers (μη ανεξίτηλους μαρκαδόρους). Η αποχρώση του υποστρώματος παραμένει ίδια. Διατίθεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες.



**Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση**



Απόδοση:
10-12m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
Επιφανειακά από
1 έως 1,5 ώρες



Αραίωση:
Με νερό σε
ποσοστό έως
15% κατ' όγκο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Νέας τεχνολογίας πολυουρεθανικές υδατοδιάλυτες ρητίνες.
- Υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία.
- Υψηλή πρόσφυση.
- Υψηλή αντοχή σε χημικούς παράγοντες.
- Μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Υψηλή αντίσταση στο κιτρίνισμα.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και δεν χρωματίζεται.

Συσκευασία:

1lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	70 gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	A Συστατικό: $1,00 \pm 0,02\text{gr/cm}^3$ (ISO 2811). B Συστατικό: $1,10 \pm 0,02\text{gr/cm}^3$ (ISO 2811).
Μίγματος	$1,03 \pm 0,02\text{gr/cm}^3$ (ISO 2811).
pH	A' Συστατικό: 8-8.5
Αναλογία αναμιξης συστατικών	3 μέρη A' συστατικού προς 1 μέρος B' συστατικού, κατ' όγκο.
Απόδοση	10 – 12m ² /lf, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 1 έως 1,5 ώρες. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. Οι πλήρεις αντοχές του υλικού σε χημικά μέσα αναπτύσσονται μετά από 7 ημέρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 2 ωρών και όχι μετά από 24 ώρες. Αν πρέπει να επαναβαφεί το υλικό μετά από μεγάλο διάστημα πρέπει πρώτα να αποχαρταριστεί με γυαλόχαρτο.
Χρόνος ζωής μίγματος	2,5 ώρες στους 25°C.
Γυαλάδα	> 85 units στις 60°.
Αραιώση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 15% κατ' όγκο αν πρόκειται για την πρώτη επίστρωση (σαν αστάρι) και σε ποσοστό 5 έως 6% κατ' όγκο αν πρόκειται για τελικές επιστρώσεις.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία Ιβ,
επιχρίσματα
διακοσμητικών εφέ,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. =
200gr/lf, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lf
(έτοιμο προς
χρήση).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

Οδηγίες εφαρμογής

Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο. Αναδεύετε καλά το περιεχόμενο του Α' συστατικού. Στην συνέχεια ρίχνετε μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του δοχείου Β' συστατικού. Αναδεύετε καλά για 2 - 3 λεπτά για να γίνει πλήρης ομογενοποίηση. Στην συνέχεια αραιώνετε το μίγμα με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Αφήνετε το μίγμα σε ηρεμία για 5 λεπτά. Αμέσως μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

Ο χρόνος ζωής του μίγματος είναι 2,5 ώρες στους 25°C. Προσοχή: Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πέρας του χρόνου ζωής, αλλά μετά από αυτό το διάστημα (2,5 ώρες) το υλικό δεν διατηρεί τις ιδιότητες του.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δουλέψτε καλά το υλικό με το εργαλείο βαφής προσπαθώντας να μην αφήνετε μεγάλο πάχος υλικού. Για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία πρέπει η επιφάνεια να έχει καλυφθεί πλήρως με το υλικό και να μην υπάρχουν μικροί πόροι ή σημεία που δεν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα υλικού. Για αυτό συνιστώνται 3 επιστρώσεις.

Προετοιμασία

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, ξένες και σαθρές ύλες. Νέες επιφάνειες τσιμεντοειδείς, πρέπει να ωριμάσουν 28 ημέρες πριν την εφαρμογή του υλικού.

Αστάρι

Σε περίπτωση υγρών επιφανειών χρησιμοποιείται το ίδιο το υλικό με αραιώση έως 15% κ.ο

Σε περίπτωση βαμμένων επιφανειών με υδατοδιαλυτά χρώματα που έχουν υποστεί κίμωλιαση χρησιμοποιήστε πρώτα αστάρι σταθεροποίησης Aquafix Nature

**NATURE
AQUAFIX/WRITE
OFF**

1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τελική Επίστρωση

Για ομοιόμορφο και λειτουργικό αποτέλεσμα χ εφαρμόστε 3 επιστρώσεις με WRITE OFF με αραιώση έως 6% κ.ο

WRITE OFF

3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ