

# ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ

## ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ



03.2025 V.04

Υψηλής ποιότητας ταχυστέγνωτο γυαλιστερό βερνικόχρωμα αλκυδικού τύπου. Είναι κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών και χαλύβδινων επιφανειών μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η πολύ γρήγορη ταχύτητα ξήρανσης καθώς και οι πολύ καλές μηχανικές αντοχές.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
12-14 m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από 20 έως 25 λεπτά.



**Αραίωση:**  
Αραιώνεται με διαλυτικό Ε σε ποσοστό 5 - 10 % κατ' όγκον



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο



**Βαφή:**  
Με Airless πιστόλι

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλές μηχανικές αντοχές.
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.

**Συσκευασία:**

**20Kg**



### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και σε 2 βάσεις (λευκή και διάφανη) για την επίτευξη αποχρώσεων τύπου RAL

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	490gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Ειδικό βάρος</b>	1,25-1,29 gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811) (λευκό).
<b>Συνολικά στερεά</b>	62% ± 2, κατά βάρος χρώματος.
<b>Ιξώδες</b>	105 - 110 Krebs units 25°C.
<b>Απόδοση</b>	12 – 14 m <sup>2</sup> /lit ανά επίστρωση για πάχος φιλμ υγρού υμένα 80 μm.
<b>Αραιώση</b>	Αραιώνεται με διαλυτικό Ε σε ποσοστό 5 - 10 % κατ' όγκον ή 4-9% κατά βάρος.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό ή πιστόλι.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά σε 20 έως 25 λεπτά σε θερμοκρασία 23°C. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το πάχος φιλμ της επίστρωσης.)
<b>Επαναβαφή</b>	Επαναβάφεται μετά από 1 έως 3 ώρες ή αλλιώς μετά από 24 ώρες, με αλκυδικά βερνικοχρώματα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το πάχος.)

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία Θ:  
Ειδικά επιχρίσματα  
ενός συστατικού .  
Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε:  
500 gr/Lt. Μέγιστη  
Τιμή Π.Ο.Ε: 490 gr/Lt.  
Αραιώση ως 10%  
κατ'όγκο με Διαλυτικό  
Ε.



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με Διαλυτικό Ε. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

### Μεταλλικές επιφάνειες

- Νέες επιφάνειες/Παλαιές επιφάνειες

#### Προετοιμασία

Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με αμμοβολή ή με άλλα μηχανικά μέσα π.χ σμυριδοτροχός. Μετά την προετοιμασία πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές απαλλαγμένες από λεκέδες ,λίπη σκόνες και άλλα ξένα σώματα .Σε νέες επιφάνειες πρέπει να προηγηθεί το ταχυστέγνωτο αστάρι. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της βαφής αλλά και κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης, πρέπει να είναι ήπιες με θερμοκρασίες από 12<sup>o</sup>C έως 30<sup>o</sup>C και με υγρασίες μέχρι 75%. Η τελική σκλήρυνση του προϊόντος επιτυγχάνεται μετά τη πάροδο 7 τουλάχιστον ημερών.