

FIXATEUR

Ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου

03.2025 V.06

Διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Διευκολύνει την πρόσφυση των υπερκείμενων πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων, μειώνει την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφάνειας (σοβά) και βοηθά στη στερέωση προβληματικών επιφανειών, όπως οι βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη επιφάνειες. Επίσης μονώνει τους εξωτερικούς σοβάδες προστατεύοντας σε μεγάλο ποσοστό τη βαμμένη επιφάνεια από την εμφάνιση αλάτων (ασπρίλες). Ιδανικό αστάρι για εξωτερικούς τοίχους, τσιμεντένιες ή πσσαρισμένες ταράτσες.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
5-8 m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες



Αραίωση:
με white spirit σε ποσοστό 100% κατ' όγκον



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα.
- Υψηλή απόδοση.
- Υπόστρωμα πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε διάφανο.

Συσκευασία:

1lt
5lt
15lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίου και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	750 gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό Βάρος	0,84 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	13 - 18 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211).
pH	7,5 ± 0,2.
Απόδοση	5 - 8m ² /ltr, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραιώση	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό 100% κατ' όγκον (1:1)
Στέγνωμα	Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Επαναβάφεται με πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά, υδροχρώματα, Relief, μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία η,
Συνδεδειγμένα αστάρια,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
750gr/ltr, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 750gr/ltr
(έτοιμοι προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Εξωτερική επιφάνεια

- **Νέες επιφάνειες/ Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες**

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη αραιώση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νέες επιφάνειες

Για νέες επιφάνειες το Fixateur αραιώνεται 100% με White Spirit και στη συνέχεια εφαρμόζεται μία επίστρωση στην επιφάνεια που θέλουμε να ασταρώσουμε. Μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Παλιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια στις επιφάνειες εφαρμόζεται μία επίστρωση αστάρι Fixateur της Berling αραιωμένο 1:1 με White Spirit και μετά εφαρμόζονται στην επιφάνεια δύο επιστρώσεις πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Επιφάνειες Ταρτσών

Σε πισσαρισμένες ή βαμμένες επιφάνειες ταρτσών αφού στοκαριστούν τυχόν ρωγμές και αρμοί, εφαρμόζεται το Fixateur αραιωμένο 50% με διαλυτικό White Spirit για να επιτύχουμε σταθεροποίηση της παλαιάς πισσαρισμένης ταρτσας και για καλύτερη πρόσφυση του τελικού μονωτικού χρώματος