

DAMP PROOF

Στεγανωτικό δομικών επιφανειών διαλύτου.

05.2025 V.04

Ειδικό στεγανωτικό δομικών επιφανειών βάσεως διαλύτη, βασισμένο σε ακρυλική ρητίνη και λευκό τσιμέντο Portland. Στεγανοποιεί κάθε δομική επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική, πάνω ή κάτω από το έδαφος. Προτείνεται για στεγανοποίηση δεξαμενών, ζαρντινιέρων, υπόγειων χώρων κ.α. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην υδροστατική πίεση.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
4-5m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες



Αραίωση:
Με διαλυτικό Ε 5% κατ' όγκον και White Spirit 10% κ.ο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Στεγανωτικό χρώμα δομικών επιφανειών.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε γκρι.

Συσκευασία:

0,6lt
3lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	430 gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,69 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	Εντόνως θιξοτροπικό.
Απόδοση	4 - 5m ² /ltr, για την επίτευξη των στεγανωτικών - μονωτικών ιδιοτήτων του.
Αραιώση	Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε' της Berling σε ποσοστό έως 5% κατ' όγκο και κατόπιν με White Spirit σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία γ,
Εξωτερικών τοίχων
ορυκτών
υποστρωμάτων,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
430gr/ltr, Μέγιστη τιμή
Π.Ο.Ε.= 430gr/ltr
(έτοιμο προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με Διαλυτικό Ε. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνές ή ελαφρώς υγρές δομικές επιφάνειες (μπετό, τούβλα). Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη αραίωση σε δύο ή τρεις επιστρώσεις με διαφορά 24 ωρών η μία από την άλλη.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας της επιφάνειας, το προϊόν εφαρμόζεται από κάτω προς τα επάνω σταδιακά, σε μέρος της επιφάνειας και όχι σε όλη, αφήνοντάς το να στεγνώσει και συνεχίζοντας την επόμενη ημέρα μέχρι να καλυφθεί η προβληματική επιφάνεια.

Για εσωτερικούς χώρους η προστατευμένη επιφάνεια μπορεί να σοβαντιστεί μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών και στη συνέχεια να βαφτεί μετά την πάροδο μίας εβδομάδας.

Για εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες η προστατευμένη επιφάνεια πρέπει να βαφτεί με κάποιο χρώμα εξωτερικής χρήσεως της Berling μετά την πάροδο τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10οC και σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.