

03.2025 V.06

Αντιδιαβρωτικό χρώμα βάσεως διαλύτη βασισμένο σε αλκυδικές - ουρεθανικές ρητίνες. Περιέχει σιδηρομαγνησιούχο οξειδιο και αντισκωριακά πιγμέντα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αδιαπερατότητα από το νερό, μεγάλη ανθεκτικότητα στις φυσικές φθορές των μεταλλικών επιφανειών και υψηλή πρόσφυση. Είναι κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προστατεύει και διακοσμεί, προσδίδοντας μεταλλικό αποτέλεσμα όψης σιδήρου.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
10-14 m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από
1 έως 2 ώρες



Αραίωση:
με white spirit σε
ποσοστό 10%
κατ' όγκον



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο



Βαφή:
Με airless πιστόλι

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
- Υψηλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεταλλικό τελείωμα όψης σιδήρου.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε τρεις έτοιμες βάσεις (No01, No203, No204) και χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0.75lt
2.5lt





Π.Ο.Ε.	500gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό βάρος	1,28 - 1,42gr/cm ³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.
Ιξώδες	90 - 95 K.U., 25°C (ASTM D562).
Απόδοση	10 - 14m ² /ltr.
Διαλύτης	White Spirit.
Αραιώση	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό ή πιστόλι. (ακροφύσια 1,5 - 1,7mm και πίεση 2 - 2,5atm).
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία Θ,
Ειδικά επιχρίσματα - ενός συστατικού - αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Εξωτερική επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες/ Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα.

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι (ακροφύσια 1,5 - 1,7mm και πίεση 2 - 2,5atm), σε δύο επιστρώσεις, με χρονική διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους. Μην εφαρμόζεται το προϊόν σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο κατά την εφαρμογή. Οι τελικές ιδιότητες του προϊόντος επιτυγχάνονται τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τη βαφή, με ήπιες κλιματικές συνθήκες.

Νέες επιφάνειες

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη χρήση ασταριού σε καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες μετά την κατάλληλη προετοιμασία. Για εξαιρετική προστασία όμως σε περιβάλλον με έντονες κλιματικές συνθήκες απαιτείται η χρήση ενός πολύ καλού αντισκωριακού ασταριού όπως το Μίνιο της Berling. Το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 επιστρώσεις ακολουθώντας τους χρόνους επαναβαφής.

Παλιές επιφάνειες

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί και σε παλιές επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί μικρού βαθμού διάβρωση (σκουριά) αφού πρώτα τριφτούν και καθαριστούν τα σαθρά υπολείμματα. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται 2 επιστρώσεις, όπως και στην περίπτωση νέων επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ