

BERLING LAC SATIN

Εξαιρετικής ποιότητας σατινέ βερνικόχρωμα.



02.2026 V.03

Εξαιρετικής ποιότητας αντιδιαβρωτικό σατινέ βερνικόχρωμα ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα χωρίς "τρεξίματα" με υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
12-14m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 3 έως 4 ώρες



Αραίωση:
Με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον.



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Σατινέ εμφάνιση.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, καθώς επίσης και σε δύο βάσεις Α και C για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0.375lt

0.75lt

2.5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	500gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πηκτικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό βάρος	1,30 - 1,47gr/cm ³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.
Ιξώδες	95 - 105 K.U., 25°C (ASTM D562).
Απόδοση	12 - 14m ² /ltr, αναλόγως της απορροφητικότητας και του είδους της επιφάνειας.
Βαθμός στιλπνότητας	50 - 60 units σε γωνία 60°.
Αραιωση	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 3 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία θ,
Ειδικά επιχρίσματα
ενός συστατικού -
αντιδιαβρωτικό
φινίρισμα, Οριακή
τιμή Π.Ο.Ε.=
500gr/ltr, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

Προετοιμασία Εφαρμογής

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κάλυψη γωνιών και τρυπών και γενικότερα όλων των δύσκολων σημείων της προς βαφή επιφάνειας προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση της υγρασίας κάτω από το φιλμ του χρώματος.

Οδηγίες εφαρμογής

Νέες επιφάνειες

Εφαρμόζεται με ρολλό ή πινέλο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Παλαιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Για ξύλινες επιφάνειες στοκάρετε τυχόν τρύπες ή ατέλειες με ξυλόστοκο και έπειτα εφαρμόστε ένα χέρι υπόστρωμα διαλύτη Velatura ή Nature Velatura νερού της Berling. Στη συνέχεια αφού αποχαρτάρετε, εφαρμόστε δυο επιστρώσεις Berling Lac σατινέ με χρονική διαφορά 24 ωρών. Στην περίπτωση εσωτερικών μεταλλικών επιφανειών, αφού τις λειάνετε και απομακρύνετε τυχόν σκουριές με τη χρήση σιλερόχαρτου, ασταρώστε με Metal Plus Primer της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Τέλος εφαρμόστε δυο επιστρώσεις Berling Lac σατινέ με χρονική διαφορά 24 ωρών.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.