

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

Υψηλής ποιότητας, ειδικό, ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα για διαγραμμίσεις



05.2025 V.03

Υψηλής ποιότητας, ειδικό, ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα για διαγραμμίσεις οδών καθώς και τσιμεντένιων και βιομηχανικών δαπέδων με εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και τις καταπονήσεις. Για την επίτευξη μεγαλύτερης ανακλαστικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά ανακλαστικά σφαιρίδια.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
9-10m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 10 έως 20 λεπτά



Αραίωση:
με Διαλυτικό Ε σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Πιστόλι

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις.
- Πληροί τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου EN 1871 : 2000.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και κίτρινο.

Συσκευασία:

Λευκό Ακρυλικό:
3.1lt
15,6 lt.

Κίτρινο Ακρυλικό:
0.6lt
3.1lt
15,6 lt.



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	500gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,53±0,03gr/cm ³ (ISO 2811), αναλόγως την απόχρωση.
Ιξώδες	95-110 K.U., 25°C (ASTM D562), αναλόγως την απόχρωση.
Απόδοση	9 - 10m ² /ltr, για πάχος ξηρού υμένα 50μm.
Αραιώση	Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με ρολό ή πιστόλι.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 10 έως 20 λεπτά. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 20 λεπτά, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία θ,
Ειδικά επιχρίσματα
ενός συστατικού
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
500gr/ltr, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με Διαλυτικό Ε. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την επικέτα πριν την χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική / Εξωτερική εφαρμογή

- Νέες επιφάνειες/Παλιές επιφάνειες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραιώστε με Διαλυτικό Ε σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

- Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Εφαρμόστε το προϊόν με το ειδικό μηχάνημα για διαγραμμίσεις οδών, με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση.

- Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Για την επίτευξη μεγαλύτερης ανακλαστικότητας αφού εφαρμοστεί το προϊόν και πριν στεγνώσει απλώστε τα υαλοσφαιρίδια στην υγρή επιφάνεια του χρώματος. Η αναλογία είναι 2 μέρη χρώμα προς 1 μέρος υαλοσφαιρίδια.

- Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Ε' της Berling. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς