



## BLACK BOARD PAINT

Χρώμα Νερού για Πίνακα Κιμωλίας



V02, 06.2020

Συσκευασία: 0.375lt | 0.75lt

### Περιγραφή

Υδατοδιάλυτο χρώμα ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για τη δημιουργία επιφανειών μαυροπίνακα. Δίνει ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλών αντοχών και άριστο αισθητικά. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, ξύλο, MDF, κόντρα πλακέ, μέταλλο κλπ. μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.

### Σκοπός Χρήσης

Βαφή επιφανειών για την επίτευξη διακοσμητικής επιφάνειας μαυροπίνακα.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Υψηλή αντοχή στη συχνή χρήση.
- Υψηλή αντοχή στον συχνό υγρό καθαρισμό.
- Δεν εμφανίζει σκιάσεις από την κιμωλία.

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε μαύρο.

### Απόδοση

10 - 12 m<sup>2</sup>/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο βαφής.

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

### Νέες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρές ύλες, λίπη, μούχλα κλπ.	.
Αστάρι	Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αστάρι για την κάθε επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.	1 επίστρωση
Τελική Επίστρωση	Blackboard Paint	2 επιστρώσεις.

### Παλαιές βαμμένες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρές ύλες, λίπη, μούχλα κλπ  Για επιφάνειες ήδη βαμμένες με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου απαιτείται τρίψιμο και καθάρισμα πρώτα με μηχανικά μέσα. (γυαλόχαρτο, τριβείο κλπ.)	.
Αστάρι	Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αστάρι για την κάθε επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.  Αν υπάρχει κιμωλίαση ή σαθρότητα σε επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα σταθεροποιήστε την επιφάνεια με αστάρι σταθεροποίησης Nature Aquafix.  Σε περίπτωση βερνικοχρωμάτων μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε δεν απαιτείται αστάρωμα.	1 επίστρωση  1 επίστρωση
Τελική Επίστρωση	Blackboard Paint	2 επιστρώσεις.

### Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολό ή πινέλο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

### Οδηγίες Εφαρμογής.

Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό, μετά από κατάλληλη αραίωση.  
Η πλήρης σκλήρυνση και οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών.  
Μπορεί να γίνει χρήση της επιφάνειας μετά τη πάροδο 3 ημερών μετά τη βαφή.  
Καθαρισμός της επιφάνειας με υγρά μέσα μπορεί να γίνει μετά τη πάροδο 10 ημερών.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,10 ± 0,03 gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811).
Ιξώδες	85 – 95 K.U. (ASTM D562).
pH	7-8
Απόδοση	10 - 12 m <sup>2</sup> /lt.
Γυαλάδα	< 5 units, σε γωνία 60°.
Στέγνωμα	Επιφανειακά σε 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 6 ωρών αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Αραίωση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 8 - 10% κατ' όγκο.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 200gr/lit,  
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lit (έτοιμο προς χρήση). Αραίωση: έως 10% κατ' όγκο με νερό.

### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πιηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## BERLING A.B.E.E.

### Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,  
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293  
[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!