

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

Λευκό Ημιδιάφανο Υπόστρωμα



07.2026 V.05

Λευκό, ημιδιάφανο, 100% ακρυλικό υπόστρωμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο για όλων των ειδών τις επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Έχει καλή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και διευκολύνει την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Υπερέχει των άλλων ασταριών λόγω της ημιδιαφάνειάς του η οποία βελτιώνει την καλυπτικότητα της τελικής επίστρωσης ενώ συγχρόνως έχει τη δυνατότητα να χρωματιστεί στην απόχρωση του τελικού χρώματος.



**Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση**



Απόδοση:
15,6-21m²/lt,
έτοιμο προς
χρήση



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες



Αραίωση:
Αραιώνεται με
νερό σε ποσοστό
30 - 50% κατ'
όγκο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Λευκό ημιδιάφανο υπόστρωμα.
- Χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις αυξάνοντας την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0.75lt

4lt

10lt



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.



Π.Ο.Ε.	10gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,20 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	60 -80 K.U., 25°C (ASTM D562).
pH	7,7-8,7
Απόδοση	1ltr αστάρι ακρυλικό λευκό αραιωμένο 30% κ.ό με νερό, αποδίδει 15,6-18,2m ² , ενώ αραιωμένο 50% κ.ό με νερό, αποδίδει 18-21m ² , ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και του τρόπου εφαρμογής
Αραίωση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 30 - 50% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
2004/42/EK**

ΦΑΣΗ II, ,
Υποκατηγορία ζ,
Αστάρι, Οριακή
τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/ltr,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.=
10gr/ltr (έτοιμου
προς χρήση
προϊόντος)


Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.


Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- Παλαιές / Νέες επιφάνειες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Όπου απαιτείται, πριν την εφαρμογή του προϊόντος γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας με Ακρυλικό Στοκό ή Stucco Grid της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους.

STUCCO GRID ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΡΙ

Ασταρώστε με Αστάρι ακρυλικού λευκό ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ

1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με Πλαστικό ή Ακρυλικό χρώμα της επιλογής σας.

BERLING ΠΛΑΣΤΙΚΟ ή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ