

VELATURA

Ματ υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων



2.2026 V.05

Υψηλής ποιότητας ματ υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων και σπατουλαριστών επιφανειών. Εμφανίζει υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή πρόσφυση και μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο με σιλερόχαρτο. Δίνει λεία και απαλή στην αφή επιφάνεια κατάλληλη για άριστα τελειώματα.



**Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση**



Απόδοση:
10-13 m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
Επιφανειακά από
1 έως 2 ώρες



Αραίωση:
με White Spirit σε
ποσοστό έως 10%
κατ' όγκον



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για ξύλινες επιφάνειες.
- Λευκό, ματ.
- Ευκολία στο τρίψιμο.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό

Συσκευασία:

0.75lt
2,5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	350gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό βάρος	1,58 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες	110 - 120 K.U., 25°C (ASTM D562)
Απόδοση	10 - 13m ² /lit
Αραιώση	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 10% κατ' όγκον.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες, 6 με 8 ώρες σε βάθος. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Επαναβάφεται μετά την πάροδο 12 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία ζ,
Ασφάλεια,

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
350gr/lit, Μέγιστη τιμή
Π.Ο.Ε.= 350gr/lit
(έτοιμου προς χρήση
προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομική των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

- Νέες επιφάνειες/Παλαιές επιφάνειες

Οδηγίες εφαρμογής

Νέες επιφάνειες

Οι νέες ξύλινες επιφάνειες αποχαρτάρονται με σιλερόχαρτο και κατόπιν εφαρμόζονται μία ή δύο επιστρώσεις Velatura της Berling, αποχαρτάροντας με σιλερόχαρτο μετά από κάθε επίστρωση για την επίτευξη ομοιόμορφης επιφάνειας. Στη συνέχεια η επιφάνεια βάφεται με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα σε δύο επιστρώσεις.

Παλαιές επιφάνειες

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται μία ή δύο επιστρώσεις Velatura της Berling, αποχαρτάροντας με σιλερόχαρτο κάθε χέρι και στη συνέχεια εφαρμόζονται μία ή δύο επιστρώσεις του επιλεγμένου τελικού χρώματος, ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής. Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημία ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.